

Información del Producto

COMPAC SHOT B83-8-M/COMPAC SHOT F48-8-M/ COMPAC SHOT M67-8-M

EVERSHOT LC M67-8-MX

Información general

Clasificación	Masa para Shotcast
Materia prima	Alúmina calcinada, Cemento aluminoso, Chamota mullítica
Tipo de aglomeración	Hidráulico
Información adicional	Bombas
Granulometría	0-8 mm
Aplicación	Shotcreting
Material necesario sin pérdida	2,50 t/m ³
Requerimiento de líquido	6,5-7,2 l/100 kg
Aditivo líquido	Agua
Activador para proyección de hormigón	DIKASIL SK M
Límite de almacenamiento	6 meses
Temp. límite de utilización	1.704 °C

Indicadores medioambientales

Huella de carbono del producto	1,114	[t CO ₂ e/t prod.]	ISO 14067
--------------------------------	-------	-------------------------------	-----------

La huella de carbono del producto (CFP) se ha calculado siguiendo los principios de la norma ISO 14067.

Análisis Químicos

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	Na ₂ O+K ₂ O	MgO	CaO
67,5%	28,1%	0,7%	1,6%	0,2%	0,3%	1,6%

Determinado sobre muestra calcinada (1025 °C / 1877 °F) según ISO 12677

Propiedades físicas

Resist. a la flexión en frío (110 °C / 230 °F)	12,4	[N/mm ²]	ISO 1927-6
--	------	----------------------	------------

Los valores arriba indicados son datos orientativos, que fueron determinados según las normas de control vigentes, o métodos internos durante un periodo de tiempo prolongado. Estos valores no rigen como especificaciones garantizadas y no se deben entender por lo tanto como un aseguramiento expreso. Nos reservamos el derecho de continuar con el desarrollo de nuestros productos y de revisar las hojas de datos.

2026